FICHE TECHNIQUE POUR MATERIAU DE CONSTRUCTION

	Spécifications CE	
Fiche technique FT 12 – 2/6 mm	08 0965 – CPD – GT0563	Janvier 2010 - version 1

Nomenclature BENOR			
Désignation	EN 12620	EN 13043	EN 13242
Gravillons concassés calcaire 2/6 Cb III f2 lavé	2/6 Gc85/20 - GT15	2/6 Gc85/20 - G20/15	2/6 Gc80/20 -GTc20/15

Spécifications CE	
EN 12620 : granulats pour béton.	
EN 13043 : Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées, aérodromes et autres zones de circulation.	
EN 13242 : Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées.	

Spécifications BENOR								
Tamis (NBN EN 933-1)	(mm)	0,063	1	2	4.5	6.3	9	12.5
Exigence min. en passants	(%)	0,0	0	0	40	85	98	100
Exigence max. en passants	(%)	2,0	5	20	70	99	100	100

		2+			
		0965 validité 31/01/2011			Validité 31/01/2011
		Spécifications CE			Spécifications BENOR
Caractéristiques	EN	EN 13242	EN 12620	EN 13043	f ₂
Teneur en fines	EN 933-1	f ₂	f _{1,5}	f ₂	III
Coefficient d'aplatissement	EN 933-3	Fl ₃₅		A ₃₅	
Coefficient LA	EN 1097-2	LA ₃₀			
Coefficient M _{DE}	EN 1097-1	M _{DE} 15			Cb
LA+M _{DE}	PTV411	< 45			
Coefficient PSV	EN 1097-8	NPD			
Sensibilité au gel/dégel	EN 1097-1 ou 2	NPD			NG (non gélif car abs.eau < 1%)
Masse volumique absolue ρ _a sur la fraction 10/14	EN 1097-6	2.76 Mg/m ²			2.76 ± 0.07 Mg/m ³
Masse volumique réelle ρ _{rd} sur la fraction 10/14	EN 1097-6	2.74 Mg/m ²			2.74 ± 0.07 Mg/m ³
Absorption d'eau sur calibre 6/20 mm	EN 1097-6	0.6%		WA ₂₄₁	0.6 ± 0,3 %
Teneur en matière humique	EN1744-1, 15.1	Négative			pas de MO
Teneur en ions chlore(mg/kg)	EN 1744	< 2			
Equivalent Na ₂ O (mg/kg)	EN 1744	< 1			