

--

	Spécifications CE	
Fiche technique FT 17 – 20/32mm	08 0965 – CPD – GT0563	Août 2011

Nomenclature			
Désignation	EN 12620	EN 13043	EN 13242
Gravillons concassés calcaire 20/32 Cb III f2 lavé	20/32 Gc80/20	20/32 Gc85/20	20/32 Gc80/20

Spécifications CE
EN 12620 : granulats pour béton.
EN 13043 : Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées, aérodromes et autres zones de circulation.
EN 13242 : Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées.

Spécifications BENOR							
Tamis (NBN EN 933-1)	(mm)	0,063	10	20	31.5	45	63
Exigence min. en passants	(%)	0,0	0	0	85	98	100
Exigence max. en passants	(%)	2,0	5	20	99	100	100

			CE 2+ 0965 validité 31/01/2012 Spécifications CE			Spécifications PTV 411		
Caractéristiques	EN		EN 13242	EN 12620	EN 13043			
Teneur en fines	EN 933-1		f ₂	f _{1.5}	f ₂	f ₂		
Coefficient d'aplatissement	EN 933-3		FI ₃₅		A ₃₀	III		
Coefficient LA	EN 1097-2		LA ₃₀				Cb	
Coefficient M _{DE}	EN 1097-1		M _{DE} 20	M _{DE} 15				
LA+M _{DE}	PTV411		< 45					
Coefficient PSV	EN 1097-8							non gélif car abs.eau < 1%
Sensibilité au gel/dégel	EN 1097-6							2.76 ± 0.07 Mg/m³
Masse volumique réelle prd sur la fraction 10/14	EN 1097-6		2.74 Mg/m2					
Masse volumique absolue pra sur la fraction 10/14	EN 1097-6		2.76 Mg/m2					
Absorption d'eau	EN 1097-6		0,6 ± 0.3 %					0.6 ± 0,3 %
Teneur en matière humique	EN1744-1, 15.1		Négative					pas de MO

Déclaration de conformité CE

le produit défini dans la fiche technique FT 17 est conforme aux exigences de la Directive des Produits de Construction (89/106/EEE), le produit cité répond aux exigences des EN 12620, EN 13043 et EN 13242 pour les propriétés mentionnées dans les tableau ZA.1a de l'annexe ZA de ces normes.

Le système FPC est évalué par l'organisme de certification CRIC, établi Bld. Du Souverain, 68 à 1170 Bruxelles et le certificat FPC numéroté 0965-CPD-GT0563 a été attribué le 31 juillet 2007. r